

# Teknisk Datablad



Producer:

IMDEX A/S  
Holmevej 13  
9640 Farsø

Produkt:

1030

Kornfordeling

1,0 - 3,0 mm

Basismateriale

Dæk

Material sammensætning

NRISBR med tilsætningsstoffer  
typiske for dæk

Forarbejdningsmetode

Ambient proces

Maks. Forarbejdningsstemperatur

ca.85C

Spec.hårdhed

70 +/-5 Shore A

Spec.vægtfylde

Ca. 1,16 g /cm<sup>3</sup>

Løs vægtfylde (bulk)

460 - 500 kg/m<sup>3</sup>

Fremmedelementer

Fri for stål

På grund af udefrakommende faktorer der kan opstå via den ambiente produktionsmetode, og slidforholdene i neddelingsprocessen, kan vi ikke garantere for, at der ikke kan forekomme afvigelser fra det oplyste værdier.

Marts 2023